SUPER GLUE INDUSTRY

COLLE SECONDE PROFESSIONNELLE DANS UN FLACON DOSEUR PRATIQUE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle seconde professionnelle, ultraforte, ultrarapide dans un flacon doseur pratique.

DOMAINE D'APPLICATION

Colle de divers matériaux comme la plupart des matières synthétiques, métal, caoutchouc, porcelaine, bois et liège. Ne convient pas à la poterie, ni à certaines matières synthétiques (PE, PP, P.T.F.E. et silicones) et aux vitres de voiture.

PROPRIÉTÉS

· Qualité industrielle.
· Dans un flacon doseur pratique
· Ultraforte
· Ultrarapide
· Incolore

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures inférieures à +10°C.
Exigences des surfaces: Les matériaux à coller doivent être bien propres, secs, exempts de poussière et de graisse et bien ajustés.
Pré-traitement des surfaces: Dégraisser avec de l'acétone ou du Nettoyant Bison. Prétraiter les surfaces réagissant à l'acide (comme l'aluminium) avec de l'ammoniaque dilué, puis rincer à l'eau et sécher. Poncer légèrement les métaux.
Outillage: S'utilise directement à partir du flacon à l'aide de la pointe de dosage très fine.

MISE EN OEUVRE

Consommation: Une goutte suffit pour env. 2 cm^2 de surface à encoller.
Seulement pour des encollages par plots.

Mode d'emploi:
Ouvrir l'emballage en tournant le bouchon tout en appuyant. Appliquer le moins de colle possible (moins d'une goutte) sur une des parties à coller (un excès de colle ralentit fortement le durcissement!), en veillant à ce que la buse touche la surface. Assembler directement les parties et presser pendant un bref moment (10-60 sec.), afin que la colle s'étale uniformément sur les surfaces. La pression de main est suffisante. Le raccord peut être renforcé en remplissant le joint avec un peu plus de colle. Pour le collage de métaux, le temps de durcissement peut être réduit en soufflant sur la partie enduite avant d'assembler les parties. Nettoyer la buse immédiatement avec un chiffon sec et refermer le tube en revissant le bouchon sur le tube. Exposer la colle à l'air le plus court possible.
Taches/restes: Enlever des excès de colle immédiatement avec un chiffon sec ou pareil. Après durcissement, il est très difficille d'enlever des taches de colle. L'Acétone ne résout la colle que très lentement.
Points d'attention: Attention: Bison Colle Seconde contient du cyanoacrylate. Dangereux: colle les paupières à la peau en quelques secondes. Garder hors de la portée des enfants. En cas de contact avec la peau, ne pas essayer d'enlever la colle par la force. La peau finira par rejetter la colle automatiquement. Après, laver la peau avec de l'eau. Si la colle a pénétré dans les yeux, maintenir les paupières ouvertes, rincer directement à l'eau et prévenir un médecin. Pour séparer des doigts collés l'un à l'autre: les tremper bien dans de l'eau et ensuite faire rouler un crayon entre eux.

TEMPS DE SÉCHAGE

Peut être travaillé après: Ca. 10 secondes à 1 minute, en fonction de la nature des matériaux à coller. Après 2-5 minutes, l'adhérence est suffisante pour usage pratique.
Résistance finale: Résistance finale maximale après ca. 24 heures

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne
Résistance à la température: De -40°C jusqu' à +80°C
Résistance chimique: Bonne
Pouvoir obturant: Limité(e)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: cyanoacrylate
Viscosité: Fluide
Teneur en solides: Ca. 100 %
Densité: Ca. 1.06 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 18 mois après production. Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel. Stockage en-dessous de +5°C (dans le réfrigérateur) garantit une conservation maximale.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.